



**Indicação de uso**

O Alessi Acrílico Emborrachado 6 em 1 foi especialmente desenvolvido para quem busca uma tinta flexível e impermeável, que sela, pinta, cobre, previne fissuras, impermeabiliza, tem película elástica e proporciona sensação de maior conforto térmico e acústico aos ambientes que estão sob sua cobertura. É a tinta ideal para quem quer proteger as paredes externas da casa contra as ações do tempo. O produto Impermeabiliza a superfície impedindo a penetração de umidade evitando problemas como: mofo, bolhas e descascamentos. Fácil de aplicar, possui ótima cobertura e proporciona aspecto emborrachado, dando a sua casa máxima resistência ao sol, chuva e a maresia. Por oferecer película elástica, permite que o filme da tinta acompanhe os movimentos de retração e dilatação da parede evitando que surjam fissuras e deformações. É um produto de alta performance formulado a partir de resinas acrílicas especiais para impermeabilização, proteção e embelezamento de superfícies externas de alvenaria, reboco, blocos e calhas de concreto, telhas de fibrocimento, pré-moldados, tijolos, cerâmicas não-esmaltadas, massa acrílica, tubos de PVC, alumínio, zinco e galvanizado. Acabamentos: semibrilho e fosco.

Este produto está classificado conforme norma NBR 15079 e norma da ABNT - NBR 11702 tipo 4.5.16 para acabamento fosco, semibrilho e acetinado.

|  |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>Principais Atributos</b> | Impermeabiliza<br>Emborrachado<br>Super Conforto                                                                                                                                                                                 | Exterior<br>Acabamento: Semibrilho |
|  | <b>Informações Técnicas</b> | <b>Classificação:</b> norma NBR 15079 e norma da ABNT - NBR 11702 tipo 4.5.16. <b>Categoria:</b> Alta Performance                                                                                                                |                                    |
|  |                             | <b>Composição:</b> resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes e água.<br><b>Cores disponíveis:</b> conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores |                                    |
|  |                             | <b>Peso específico:</b> 1,05-1,15 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              | <b>Sólidos por peso:</b> 35-45 %   |
|  |                             | <b>Sólidos por volume:</b> 30-35 %                                                                                                                                                                                               | <b>VOC:</b> <10 g/litros           |

|  |                                 |                                                                                                                          |                                                                      |                                              |                                                                                                    |                                                                                        |
|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Informações de Aplicação</b> | <b>Rendimento*</b><br>Acabado considerando 3 demãos<br>Semibrilho<br>16L: 86,2m <sup>2</sup><br>3,2L: 17,2m <sup>2</sup> | <b>Aplicação</b><br>Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola. | <b>Demãos</b><br>Aplicar no mínimo 3 demãos. | <b>Diluição</b><br>com água potável<br>1ª demão: diluir de 20 a 30%.<br>Demais demãos: diluir 10%. | <b>Secagem**</b><br>Ao toque: 30 minutos.<br>Entre demãos: 4 horas.<br>Final: 6 horas. |
|  |                                 |                                                                                                                          |                                                                      |                                              |                                                                                                    |                                                                                        |

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar no mínimo 3 demãos de acordo com o estado da superfície. \*O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. \*\*Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

**Preparação da Superfície**

(Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- **REBOCO NOVO:** aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- **REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS:** raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador para Paredes Premium.
- **IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE:** corrigir com Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- **SUPERFÍCIE COM MOFO:** limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- **SUPERFÍCIE COM BRILHO:** lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- **SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA:** limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- **SUPERFÍCIE COM UMIDADE:** identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- **FISSURAS COM ATÉ 0,3mm DE ABERTURA:** aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador de paredes e em seguida, 2 demãos do produto Alessi SelaFlex Premium.
- **TRINCAS COM ABERTURA MAIOR QUE 0,3mm:** proceder a abertura da trinca e correção com obra civil. Selar e aplicar acabamento conforme sistema de aplicação.
- **TELHADOS VELHOS:** lavar com solução 1:1 de água sanitária e água potável, com auxílio de escova de cerdas duras, enxaguar com água e aguardar a secagem total.
- **TELHADOS DE BARRO E FIBROCIMENTO:** limpar toda superfície com hidrojateamento, aguardar secagem total.
- **TELHADOS DE ZINCO, ALUMÍNIO OU GALVANIZADO COM PONTOS DE FERRUGEM:** lixar, remover resíduos e limpar toda a superfície. Aplicar Alessi Fundo para Galvanizado e em seguida aplicar Alessi Superior Super Emborrachado 6 EM 1 Premium.
- **TELHADOS DE ZINCO, ALUMÍNIO OU GALVANIZADO:** limpar e aplicar diretamente Alessi Superior Super Emborrachado 6 em 1 Premium.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

**Advertência no uso e manuseio**

- AO ABRIR A EMBALAGEM, MEXER ATÉ A HOMOGENEIZAÇÃO COMPLETA:
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito; Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de aplicação nos acabamentos seda e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR SUPER COBERTURA FOSCO PREMIUM;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.

**Validade do produto**

**Embalagem Metálica:** 3 anos de validade após fabricação do produto.  
**Embalagem Plástica:** 2 anos de validade após fabricação do produto.