




Indicação de uso

Alessi Acrílico Pisos Premium foi especialmente desenvolvido para quem busca uma tinta com super resistência a abrasão e ao tráfego de pessoas. Sua formulação de altíssima qualidade, oferece grande resistência aos rigores do sol e da chuva, além de alto rendimento, excelente aderência e cobertura. É a tinta ideal para aplicação sobre superfícies externas e internas de pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, demarcações de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico. Possui fácil aplicação e rápida secagem, além de excelente aderência aos mais diferentes tipos de superfícies. Acabamento Fosco Suave: confere baixo nível de brilho. O acabamento fosco suave oferece nobreza, embelezamento e proteção para seus pisos.

	Principais Atributos	Alta Aderência Ótima Cobertura Super Resistência	Externo e Interno Acabamento: Fosco suave
	Informações Técnicas	Classificação: este produto está classificado conforme norma NBR 15.079 e norma NBR 11.702 da ABNT tipo 4.5.14. Categoria: Premium	
		Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos, ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes e água. Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores.	
		Peso específico: 1,25-1,35 g/cm ³	Sólidos por peso: 35-45 %
		Sólidos por volume: 25-35 %	VOC: <10 g/litros

	Informações de Aplicação	 Rendimento* Acabado considerando 3 demãos 18L: 134m ² 16L: 118m ² 3,6L: 26,6m ² 3,2L: 23,6m ² 0,9L: 6,6m ² 0,8L: 6m ²	 Aplicação Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	 Demãos Aplicar 2 a 3 demãos dependendo do estado da superfície.	 Diluição com água potável De 10 a 20% entre demãos. Em áreas não seladas diluir 30% na primeira demão.	 Secagem** Entre Demãos: 4 horas Tráfego de pessoas: 48 horas Tráfego de veículos: 72 horas.
--	---------------------------------	---	--	--	---	--

*O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. ** tempo de secagem pode variar de acordo com a superfície, temperatura, e condições climáticas.



Preparação da Superfície

De acordo com a NORMA NBR13245, a superfície a ser pintada deve estar íntegra e em condições perfeitas. É necessário a remoção completa de óleos, pó, graxas, sujeiras e materiais estranhos para assegurar aderência satisfatória. Para proporcionar uma perfeita aderência do ALESSI ACRÍLICO PISOS PREMIUM, o tratamento e preparação da superfície é essencial para eliminar a nata e qualquer outro contaminante do substrato a ser pintado e produzir as melhores condições de aderência, como rugosidade e porosidade. Não aplicar o produto sobre concreto aditivado com acelerador de cura ou endurecedores sem antes realizar testes que indiquem a possibilidade de adesão satisfatória. Se apresentar óleos, graxas ou substâncias contaminantes; lavar o piso, utilizando-se de uma solução aquosa de Desengraxante Alcalino para uma perfeita descontaminação. E proceder a preparação com processo de acordo com o tipo do piso.

- CONCRETO: aguardar a cura por 30 dias no mínimo e aplicar uma demão Alessi Fundo Preparador Base Água.
- CIMENTO NOVO, FRACO E DESAGREGADO: raspar e ou lixar com ferramenta mecânica (polimento) de discos rotativos com granas de acordo com a dureza do piso removendo partes soltas ou mau aderidas. Eliminar o todo o pó e aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador Base Água.
- CIMENTO QUEIMADO: após a cura aplicar na superfície uma solução de ácido muriático na proporção de 02 partes de água para 01 de ácido e deixar agir por 30 minutos e lave com água limpa. Em seguida lixe a superfície e lave novamente, removendo todas as partes soltas, pó e sujeira. Aguardar a secagem completa e aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador Base Água.
- CONCRETO USINADO: lavar e lixar a superfície com ferramenta mecânica (polimento) de discos rotativos com granas de acordo com a dureza do piso. Eliminar o pó, lavar e aguardar a secagem completa. Aplicar de uma a duas demãos de ALESSI PRIMER EPOXI para promover aderência.
- PISOS POROSOS E JÁ COM PINTURA EXISTENTE: deverá ser feita uma análise de compatibilidade da tinta envelhecida com o sistema a ser aplicado. Caso apresente incompatibilidade, não deverá ser feita a pintura, ou toda a tinta envelhecida deverá ser totalmente removida. Em caso de compatibilidade, lixar toda a superfície e lavar para eliminar contaminantes.

OBS.: a superfície, após raspagem, lixamento ou qualquer outro tipo de reparo, deverá estar limpa de contaminantes e resíduos.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.



Advertência no uso e manuseio

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas; Evite retoques isolados após a secagem do produto; Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa; Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado; Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito; Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto; Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto da nossa linha de produtos. Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.



Validade do produto

Embalagem Metálica: 3 anos de validade após fabricação do produto.
Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.