



**Indicação de uso**

ALESSI VIAFORT PISOS & DEMARCAÇÃO VIÁRIA: É um produto de alta performance que oferece ultra resistência com acabamento FOSCO para pintura, demarcação e sinalização de pisos de garagens de condomínios, varandas, calçadas, áreas de lazer, quadras, pisos comerciais e outras superfícies de pisos rústicos em áreas internas e externas. Possibilita aplicação em pisos usinados quando aplicado Alessi Fundo Epóxi e seguido os procedimentos de tratamento de superfície conforme indicações da embalagem. Sua película flexível com aspecto emborrachado proporciona excelente durabilidade, secagem ultra rápida, excelente resistência abrasiva além de alta cobertura.



**Principais Atributos**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Alta Aderência  | Externo e Interno |
| Ótima Cobertura | Acabamento: Fosco |
| Tinta Flexível  |                   |



**Informações Técnicas**

|                                                                                                                          |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Classificação:</b>                                                                                                    |                                  | <b>Categoria:</b> Alta performance |
| <b>Composição:</b> resina acrílica, solventes aromáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e cargas minerais. |                                  |                                    |
| <b>Cores disponíveis:</b> conforme catálogo de cores.                                                                    |                                  |                                    |
| <b>Peso específico:</b> 1,45-1,55 g/cm³                                                                                  | <b>Sólidos por peso:</b> 65-75 % |                                    |
| <b>Sólidos por volume:</b> 45-55 %                                                                                       | <b>VOC:</b> <390 g/litro         | <b>Camada:</b> 45-50 µm / Demão    |



**Informações de Aplicação**

|                                                                                                 |                                              |                                   |                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rendimento*</b><br>Acabado considerando 3 demãos<br>18L: 175m²<br>3,6L: 35m²<br>0,9L: 8,75m² | <b>Aplicação</b><br>Rolo, pistola ou pincel. | <b>Demãos</b><br>De 1 a 2 demãos. | <b>Diluição</b><br>com Alessi Thinner A8800<br>Até 30% se necessário com Alessi Thinner A8800. | <b>Secagem**</b><br>Ao toque: 20 minutos.<br>Entre demãos: 1 hora.<br>Tráfego de pessoas: 48 horas.<br>Tráfego de veículos: 7 dias. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. \*O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. \*\* tempo de secagem pode variar de acordo com a superfície, temperatura, e condições climáticas. Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).



**Preparação da Superfície**

De acordo com a NORMA NBR13245, a superfície a ser pintada deve estar íntegra e em condições perfeitas. É necessário a remoção completa de óleos, pó, graxas, sujeiras e materiais estranhos para assegurar aderência satisfatória. Para proporcionar uma perfeita aderência do ALESSI VIAFORT, o tratamento e preparação da superfície é essencial para eliminar a nata e qualquer outro contaminante do substrato a ser pintado e produzir as melhores condições de aderência, como rugosidade e porosidade. Não aplicar o produto sobre concreto aditivado com acelerador de cura ou endurecedores sem antes realizar testes que indiquem a possibilidade de adesão satisfatória. Se apresentar óleos, graxas ou substâncias contaminantes; lavar o piso, utilizando-se de uma solução aquosa de Desengraxante Alcalino para uma perfeita descontaminação. E proceder a preparação com processo de acordo com o tipo do piso.

- CONCRETO: aguardar a cura por 30 dias no mínimo e aplicar uma demão Alessi Fundo Preparador Base Solvente.
- CIMENTO NOVO, FRACO E DESAGREGADO: raspar e ou lixar com ferramenta mecânica (polimento) de discos rotativos com granas de acordo com a dureza do piso removendo partes soltas ou mau aderidas. Eliminar o todo o pó e aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador base Solvente.
- CIMENTO QUEIMADO: após a cura aplicar na superfície uma solução de ácido muriático na proporção de 02 partes de água para 01 de ácido e deixar agir por 30 minutos e lave com água limpa. Em seguida lixe a superfície e lave novamente, removendo todas as partes soltas, pó e sujeira. Aguardar a secagem completa e aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador base Solvente
- CONCRETO USINADO: lavar e lixar a superfície com ferramenta mecânica (polimento) de discos rotativos com granas de acordo com a dureza do piso. Eliminar o pó, lavar e aguardar a secagem completa. Aplicar de uma a duas demãos de ALESSI PRIMER EPOXI.
- PISOS POROSOS E JÁ COM PINTURA EXISTENTE: deverá ser feita uma análise de compatibilidade da tinta envelhecida com o sistema a ser aplicado. Caso apresente incompatibilidade, não deverá ser feita a pintura, ou toda a tinta envelhecida deverá ser totalmente removida. Em caso de compatibilidade, lixar toda a superfície e lavar para eliminar contaminantes.

**OBS.: a superfície, após raspagem, lixamento ou qualquer outro tipo de reparo, deverá estar limpa de contaminantes e resíduos.**

Não deve ser aplicado pintura sobre concreto com umidade, para realizar a verificação de umidade no concreto conforme Norma ASTM D 4263, siga o procedimento: 1 - Colar uma folha plástica ou alumínio, de aproximadamente 45 x 45 cm com auxílio de fita adesiva, certificando-se que todas as bordas estejam seladas. 2 - Aguarde o tempo de contato com o concreto de 16 horas. 3 -Após este período, remova a folha e avalie visualmente se há presença de umidade entre as áreas de contato. 4 - Realizar a amostragem a cada 45m² da área a ser aplicada. 5 - Não realize a pintura caso apresente umidade na folha de teste.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.



**Advertência no uso e manuseio**

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas; Evite retoques isolados após a secagem do produto; Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa; Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado; Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito; Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto; Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto da nossa linha de produtos. Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.



**Validade do produto**

**Embalagem Metálica:** 3 anos de validade após fabricação do produto.